

12. PROIZVODI ZA SANACIJU ASFALTNIH POVRŠINA I PROMETNICA

Mapegrout Hi-Flow Tl 20

Tekući cementni mort visoke duktilnosti s kompenziranim skupljanjem, ojačan krutim čeličnim vlaknima za sanaciju betona.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: izlivanjem u oplatu.



Mapegrout SV

Brzovezujući mort s kontroliranim skupljanjem koji se lako lijeva i koristi se za sanaciju betona i učvršćivanje kanalizacionih otvora, poklopaca i cestovnih priključaka.

BOJE: siva i crna.

POTROŠNJA:

– upotrijebljen čist: 20 kg/m² po cm debljine

– upotrijebljen s 40% agregata u mješavini: 14,5 kg/m² po cm debljine (5,7 kg/m² agregata 6-10).

PRIMJENA: izlivanjem u oplatu.



Mapegrout SV Fiber

Brzovezujući cementni mort, visoke žilavosti s kompenziranim skupljanjem, ojačan krutim čeličnim vlaknima za sanaciju betona. Karakterizira ga postizanje visokih mehaničkih karakteristika u vrlo kratkom roku te mogućnost primjene i na temperaturama do -5°C.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: izlivanjem u oplatu.



Mapegrout SV T

Brzovezujući, tiksotropni mort s kompenziranim skupljanjem za sanaciju betona, učvršćivanje kanalizacionih otvora, poklopaca i cestovnih priključaka.

POTROŠNJA: 20 kg/m² po cm debljine.

PRIMJENA: zidarskom žlicom.



Mape-Asphalt Repair 0/8

Jednokomponentni, spreman za korištenje reaktivni asfalt, primjenjuje se hladan, za popravak rupa na prometnicama.

POTROŠNJA: približno 23 kg/m² po cm debljine

PRIMJENA: zidarskom žlicom, lopatom ili grabljama



